



Pflege-Öl

Dekoratyvinis aliejus terasoms ir sodo baldams, tirpiklių pagrindu




| Atspalvis | Likutis | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | Kiekis ant paletės | 672 | 200 | 96 |
| | Pakuotė | 3 x 0,75 l | 2 x 2,5 l | 1 x 5 l |
| | Pakuotės rūšis | Kibiras W | Kibiras W | Kibiras W |
| | Pakuotės kodas | 01 | 03 | 05 |
| | Artikelio Nr. | | | |
| douglasie/ didžioji pocūgė | 2645 | ■ | ■ | ■ |
| farblos/ bespalvis | 2652 | ■ | ■ | ■ |
| teak/ tikas | 2653 | ■ | ■ | ■ |
| lärche/ maumedis | 2654 | ■ | ■ | ■ |
| bangkirai/ šorėja | 2655 | ■ | ■ | ■ |
| Sonderfarbtöne*/ spec. atspalviai* | 2656 | | ■ | ■ |

Išėiga

Priklausomai nuo medienos absorbcijos apie 60 - 80 ml/m² kiekvienam sluoksniui



Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Kintančių matmenų ir riboto stabilumo medinėms konstrukcijoms
- (Sodo) baldams ir medinėms terasoms
- Pritaikyta pagal medienos rūšis, pvz., bangkirai, massaranduba, douglasie, ažuolas, maumedis
- Terminiškai apdorotai medienai
- WPC, Resysta, bambukui rekomenduojame WPC-Imprägnier-Öl aliejų

Savybės



- Nepalaidu vandeniui
- Atsparus oro sąlygų poveikiui, reguliuojantis drėgmę
- Saugo medieną nuo išdžiūvimo
- Pigmentuoti atspalviai apsaugo nuo papilkėjimo
- Plati spalvų paletė



- Lengvas apdirbimas
- Atnaujinant paviršių nebūtina prieš tai šlifuoti

Produkto duomenys

| | |
|--|------------------------|
| Rišamoji medžiaga | Linų sėmenų aliejus |
| Tankis (20 °C) | 0,85 g/cm ³ |
| Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje | > 17 s esant 20 °C |
| Kvapaspas | Charakteristisch |
| Blizgumas | Matinis |

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Galimi sistemos produktai

- **Holzschutz-Grund* (2066)**
- **Holz-Entgrauer (2641)**
- **Holz-Tiefenreiniger (2640)**

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %
- **Paruošimas**
Norint išvengti per ilgo džiūvimo (medienos rūšims, kurių sudėtyje yra didelis rūgščių kiekis), prieš pirmąjį dengimą medieną reikėtų palikti lauko sąlygomis keletą savaitių arba apdirbti su Holz-Tiefenreiniger
Purvą, riebalus ir plėvelę sudarančius senus dažus kruopščiai pašalinti, pvz., Holz-Tiefenreiniger priemone
Papildėjusias medienos vietas nuvalyti su Holz-Entgrauer priemone
Samanas ar dumblius pašalinti su Grünbelag-Entferner priemone
Lauko medieną, kurią reikia apsaugoti nuo puvinio ir mėlynijimo, būtina padengti su Holzschutz-Grund gruntu

Apdirbimas



- **Apdirbimo sąlygos**
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C

Gerai išmaišyti.
Tepama teptuku
Jei įmanoma, pirmą sluoksnį padengti iš visų pusių (terasinėms lentoms)
Produktas dengiamas teptuku arba audiniu (medvilne) plaušo kryptimi
Neįsigėrusį medžiagos perteklių, ne vėliau kaip po 30 min, nuvalyti su teptuku arba audiniu
Po džiūvimo (maždaug po 12 val.) dengti antrą sluoksnį
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi
Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.
Bespalvis atspalvis neapsaugo nuo UV spindulių (papilkėja), todėl šiuo atspalviu galima dengti tik tokią medieną, kuri apsaugota nuo tiesioginių UV spindulių, kritulių ir vėjo. Jei vistiek pageidaujama bespalvė danga, tuomet reikia dengti daugiau kartų ir reguliariai paviršių atnaujinti.



Tuos paviršius, kuriuos tiesiogiai veikia oro sąlygų poveikis, reikia atnaujinti mažiausiai vieną kartą metuose
Atspalviai yra pritaikyti pagal medienos rūšį, tačiau gali būti naudojami įvairiai medienai (tokiu atveju atspalvis gali truputį skirtis nuo pavaizduoto)
Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacija 209-046). Toje pačioje darbo vietoje negalima dirbti su NC lakais ar beicais. Suteptus darbo rūbus, šluostes ir kitą tekstilę sudėti į ugniai atsparias talpas ir saugiai utilizuoti.

■ **Džiūvimas**

Nelimpa dulks: apie 4 val.
Perdažoma: apie 12 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ **Skiedimas**

Paruošta naudojimui

Nurodymai

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių gulintys medienos amžių išduodantys žiedai, šakos ir dervingos senesnės medienos sritys gali pasižymėti prastesniu sukibimu su dažais bei mažesniu atsparumu oro sąlygoms. Todėl gali tekti taikyti trumpesnius priežiūros ir renovavimo intervalus. Padėti gali tik atsparumo oro sąlygoms didinimas arba labai rupi plaušiena (p80). Tokiai žaliavinei medienai taikomi ženkliai ilgesni priežiūros ir renovavimo intervalai.

Terasoms, esančioms šalia baseinų, dėl padidėjusio chloro, valiklių ir intensyvios drėgmės poveikio gali sumažėti dažų sukibimas ir atsparumas oro sąlygoms. Čia reikia tikėtis sutrumpintų priežiūros ir atnaujinimo intervalų.

Darbo įrankiai/ valymas

Teptukas, audinys (medvilnė)



Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytoje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 5 metus



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų reglamentas

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!



LOJ pagal „Decopaint“
direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat.A/f): maks. 700 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ.

| VOC | |
|-------|--------|
| Kat. | A/f |
| 2010: | 700g/l |
| max.: | 700g/l |

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.