



Isoliergrund

Izoluojantis gruntas vandens pagrindu, apsaugantis nuo medienos rūgščių prasiskverbimo

Atspalvis	Likutis					
	Kiekis ant paletės	672	200	96	30	22
	Pakuotė	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	10 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	05	10	20
	Artikelio Nr.					
BALTA (RAL 9016), DENGIAMA TEPTUKU	3440	■	■	■	■	
balta (RAL 9016), purškimo kokybė	3441					■


Išėiga

2 x apie 70 - 80 ml/m²

Nesilaikant išėigos nurodymų gali būti blogesnis izoluojantis poveikis



Panaudojimo sritys



- Gruntas ir tarpinė danga
- Lauko ir vidaus medienai
- Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Nedengti ant kėtik impregnuotų medinių paviršių. Laikytis džiūvimo nurodymų

Savybės



- Itin gerai dengiantis
- Atsparus oro sąlygų poveikiui, reguliuojantis drėgmę
- Sumažina dengiančių šviesių dažų pageltonavimą, kuris gali atsirasti dėl vandenyje tirpių medienos rūgščių

Produkto duomenys

Tankis (20 °C)	1,30 g/cm ³
Klampumas	apie 1500 - 2000 mPa s
Kvapaspas	silpnas, po džiūvimo bekvapis (švelnus)
Blizgumas	matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai

- Holzschutz-Grund* (2066)
- eco Öl-Farbe ^[eco] (7650)
- Rofalin Acryl (2330)
- Deckfarbe (3600)
- Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe ^[eco] (7740)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %

Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

■ Paruošimas

Kruopščiai pašalinti senus dažus, riebalus, dulkes ir kt. nešvarumus.

Papilkėjusį ir oro sąlygų paveiktą paviršių gerai nušlifuoti

Su tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu ar teptukų valikliu) pašalinti atsilupusias paviršiaus vietas bei ištekėjusias dervas

Lauko medieną, kuriai reikalinga apsauga nuo puvinio ir mėlynijimo, prieš tai reikia padengti Holzschutz-Grund gruntu (netinka vidaus patalpoms)

Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C

Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis

Gerai išmaišyti.

Dengiama teptuku, voleliu arba purškimo būdu.

Purškimas Airless būdu: antgalis: 0,28 - 0,33 mm, purškimo slėgis: 70 - 90 bar.

Purškimas Airmix būdu: antgalis: 0,28-0,33 mm, purškimo slėgis: 70 - 90 bar, oro slėgis: 1 - 2 bar.

Pistoletas su taurele: antgaliukas: 1,8 - 2,0 mm; Susmulkinimo iki dulkių įrenginio oro slėgis: 2 - 2,5 barai.

Po džiūvimo dengti sekantį sluoksnį

Apdirbimo nurodymai



Medžiagos skiesti nereikia

Atliekant bandomuosius dažymus ant bandomojo ploto patikrinamas sukibimas su pagrindu ir produkto izoliuojančios savybės

Dirbant vidaus patalpose reikia pasirūpinti geru vėdinimu

■ Džiūvimas

Išdžiūvimas: apie 1 val.

Šlifuojama: apie 4 val.

Perdažoma: apie 12 val.

Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

Nesilaikant džiūvimo trukmės nurodymų gali būti blogesnis izoliuojantis poveikis

Žemesnė temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir aukšta santykinė oro drėgmė prailgina džiūvimą ir sumažina izoliuojantį poveikį

■ Skiedimas

Paruošta naudojimui

Nurodymai

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių gulintys medienos amžių išduodantys žiedai, šakos ir dervingos senesnės medienos sritys gali pasižymėti prastesniu sukibimu

su dažais bei mažesniu atsparumu oro sąlygoms. Todėl gali tekti taikyti trumpesnius priežiūros ir renovavimo intervalus. Padėti gali tik atsparumo oro sąlygoms didinimas arba labai rupi plaušiena (p80). Tokiai žaliavinei medienai taikomi ženkliai ilgesni priežiūros ir renovavimo intervalai.

Darbo įrankiai/ valymas


Akrilinis teptukas



Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Asmeninės apsaugos priemonės

Dirbant purškimo būdu reikia dėvėti apsauginius akinius ir kvėpavimo takų filtrą (P2).
Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų reglamentas

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/g): maks. 30 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 30 g/l LOJ.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Atkreipiami dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.