



HK-Lasur

Dekoratyvinė, apsauginė lazūra lauko medienai, su itin gera apsauga nuo drėgmės



Atspalvis	Likutis					
	Kiekis ant paletės	672	200	96	30	22
	Pakuotė	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	1 x 5 l	10 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W	Kibiras W
	Pakuotės kodas	01	03	05	10	20
	Artikelio Nr.					
pinie/lärche/maumedis	2250	■	■	■	■	■
teak/tikas	2251	■	■	■	■	■
ebenholz/juodmedis	2252	■	■	■	■	■
kastanie/kaštonas	2253	■	■	■	■	■
tannengrün/eglės žalia	2254	■	■	■	■	■
mahagoni/raudonmedis	2255	■	■	■	■	■
palisander/palisandras	2256	■	■	■	■	■
nussbaum/riešutas	2260	■	■	■	■	■
farblos/bespalvis	2261	■	■	■	■	■
kiefer/pušis	2262	■	■	■	■	■
eiche rustikal/tamsus ąžuolas	2263	■	■	■	■	■
eiche hell/šviesus ąžuolas	2264	■	■	■	■	■
hemlock (RC-120)/ cuga	2266	■	■	■	■	■
weiss/balta	2268	■	■	■	■	■
salzgrün/šviesiai žalia	2292	■	■	■	■	■
spec.at spalviai*	2267		■	■	■	■
*minimalus užsakymas 2,5 l						

Išėiga



Apie 100 ml/m² kiekvienam sluoksniui. Reikalingi mažiausiai du sluoksniai
Obliuota arba labai tanki mediena sugeria mažiau dažų, todėl gali būti reikalingas trečias sluoksnis.

Panaudojimo sritys



- Lauko medienai
- Sąlyčio su žeme neturinti mediena
- Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
- Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
- Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas), pvz., langams ir durims.
- Gruntas, tarpinė ir galutinė danga.
- Netinka dengti ant grindų (terasos ir kt. medinės grindys)

Savybės



- 3in1: impregnavimas, gruntas ir dažai viename
- Medienos apsauga nuo drėgmės ir UV spinduliuotės
- Impregnavimo efektas: medienos apsauga nuo drėgmės
- Difuzijai atvira apsauginė plėvelė: galimas drėgmės nuotėkis
- Hidrofobizuojantis: drėgni paviršiai greitai išdžiūva
- Tinkamai naudojant sumažina puvinio susidarymo riziką
- Padidintas veikliųjų medžiagų kiekis užtikrina apsaugą nuo vapsvų
- Nuo pelėsio, dumblių ir pamėlynavimo apsaugota danga
- Atnaujinant paviršių nebūtina prieš tai šlifuoti
- Plonasluoksnė skaidri danga
- Plati spalvų paletė
- Nenusilupa
- Atspalvius galima maišyti tarpusavyje

Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Alkidinės dervos
Tankis (20 °C)	Apie 0,87 g/cm ³
Klampumas (20 °C)	Apie 80 s ISO 2431/3 mm
Pigmentai	Skaidrūs pigmentai
Pliūpsnio temperatūra	> 60 °C
Kvapapas	Būdingas tirpikliams, po džiūvimo bekvapis
Blizgumas	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Papildoma informacija

- [Farbtonkarte](#)
- [Farbtonkarte Grey Protect](#)

Galimi sistemos produktai

- [Dauerschutz-Lasur UV \(2234\)](#)
- [Hirnholzschutz \(1900\)](#)

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %
Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

- **Paruošimas**

Senus dažus (pvz., storasluoksnes lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą kruopščiai pašalinti.

Atsilupusias ir netvirtas šakas pašalinti, sakingas vietas nuvalyti su tam skirtomis priemonėmis (pvz., skiedikliu V101)

Prieš dengiant lygų, obliuotą medienos paviršių, jį reikėtų pašlifuoti ir nuvalyti dulkes.

Tokiu būdu paviršius geriau sugeria dažųs.

Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

Apdirbimas



■ Apdirbimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C

Gerai išmaišyti.

Privačiam naudojimui: tepama teptuku. Kvalifikuotų specialistų naudojimui: tepama teptuku; nardinimas, apliejimas, purškimas tik uždaruose įrengimuose

Tepama plaušo kryptimi

Po džiūvimo dengiamas antras sluoksnis

Dengiant ažuolo medieną rekomenduojama prieš tai gruntuoti bespalviu produktu Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo nurodymai



Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi Perdažant su kitomis dažymo priemonėmis rekomenduojama atlikti bandymus dėl dangų sukibimo

Bespalvis, baltas ir hemlock atspalviai naudojami tik tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginis oro sąlygų poveikis (pvz., pastogėse); arba tik kaip gruntas

Tokia mediena kaip ažuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.

Rekomenduojame atlikti bandomuosius dažymus ir ant kitų medienos rūšių

Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų "nuvarvėjimo" kraštas.

Medienos pjūvio vietas reikėtų papildomai du kartus padengti, norint gerai apsaugoti nuo drėgmės

Su kiekvienu lazūros sluoksniu intensyvėja spalva ir blizgumas

■ Džiūvimas

Apie 12 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei

Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą. Net jeigu liečiant paviršius atrodo sausas, keleto dienų bėgyje paviršius vis dar gali būti šiek tiek lipnus

Ši produkto savybė nėra trūkumas ar defektas!

Padidinus oro cirkuliaciją šių tirpiklių išgarinimas vyksta greičiau

■ Skiedimas

Paruošta naudojimui

Nurodymai

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių gulintys medienos amžių išduodantys žiedai, šakos ir dervingos senesnės medienos sritys gali pasižymėti prastesniu sukibimu su dažais bei mažesniu atsparumu oro sąlygoms. Todėl gali tekti taikyti trumpesnius priežiūros ir renovavimo intervalus. Padėti gali tik atsparumo oro sąlygoms didinimas arba labai rupi plaušiena (p80). Tokiai žaliavinei medienai taikomi ženkliai ilgesni priežiūros ir renovavimo intervalai.

Darbo įrankiai/ valymas


Teptukas (natūralių šerelių)



Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/ galiojimas

Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai 36 mėnesius



Saugumas/ reglamentai

Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui

Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų reglamentas

„Apdorotos prekės“ sudėtyje yra biocidinių veikliųjų medžiagų (paviršiaus apsauginė priemonė) 3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, kurios apsaugo sluoksnį nuo mikroorganizmų (pelėsių, dumblių ir t. t.). Būtina laikytis naudojimo nurodymų!

LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)

ES-ribinė produkto vertė (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 400 g/l LOJ.



Atkreipiami dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.